

# Ficha Técnica

RNPT546\_\_ - PROTEC 5460 (CORES)

Base Aquosa

**DESCRIÇÃO** LASUR AQUOSO OPACO

**PRINCIPAL UTILIZAÇÃO** Madeira Exterior (n.a.)

**PROPRIEDADES** Bom poder de cobertura Resistência à intempérie Resistência UV

## DADOS TÉCNICOS

	± 3s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN8 [s]	DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> ) ±0,1	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
<b>À TEMPERATURA AMBIENTE</b>	60	Depende da cor. Consultar MSDS	10	55%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Opaco
<b>CONDIÇÕES APLICAÇÃO</b>	Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
<b>PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO</b>	Lixar até um grão máximo de #100. A humidade da madeira deve variar entre 8% e 12%					

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	(n.a.)
<b>VOLUME</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
<b>PESO</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

## OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
<b>VOLUME</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
<b>PESO</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	pronto a aplicar
--------------------	--------	--	------------------

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m <sup>2</sup>	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
<b>TEMPERATURA AMBIENTE</b>	4 Horas	(n.a.)	1 hora	4 Horas	120-140	60
<b>SECAGEM UV</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
<b>SECAGEM FORÇADA</b>	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola  
(n.a.)

## OBSERVAÇÕES

A viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	31/08/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	03

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.