

Ficha Técnica

RMPIN _____ RIKOR POLYLACK AC600 CORES Base Solvente

DESCRIÇÃO Esmalte de resinas de poliuretano acrílico

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO Superfícies com primário fosfatante, epoxi ou poliuretano (n.a.)

PROPRIEDADES Bom comportamento no exterior Boa retenção de brilho e cor (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 40s VISCOSIDADE DO PRODUTO A 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR ÓLIDOS (v/v) ± 2%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPETO
À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	1,15	Vários brilhos	46%	6 a 12 meses - Embalagem Selada não violada	Várias cores, liso
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca, limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARDRIK AC600	DILUENTE	RIKSOLV AC600
VOLUME		33%		20%
PESO		25%		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	8 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
---------------------------	---------	---	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	(n.a.)	3 Horas	(n.a.)	(n.a.)	50
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola aerográfica ou airless
(n.a.)

OBSERVAÇÕES Rendimento de 11m²/L para 40 µm secas. O valor da densidade (da mistura) e dos sólidos é orientativo, pois depende da cor em questão.

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	DATA	03/10/2018
	REVISÃO Nº	1
	TÉCNICO	07

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.