

Ficha Técnica

RMPR01037 RIKOR SHOP PRIMER 100 CINZA/GRIS/GREY

Base Solvente

DESCRIÇÃO	Imprimação anticorrosiva à base de resinas de PVB e ácido fosfórico		
PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Aço	Aço galvanizado e alumínio	
PROPRIEDADES	Excelente proteção anticorrosiva	Excelente aderência sobre os suportes acima apontados	Repintável com produtos de 2K

DADOS TÉCNICOS

	± 40s VISCOSIDADE DO PRODUTO A 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (v/v) ± 2%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPETO
À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	0,98	(n.a.)	20%	24 meses - Embalagem Selada não violada	Cinza
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca, limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	RIKSOLV SINTEK SR100
VOLUME	(n.a.)		50%	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME	(n.a.)		(n.a.)	
PESO	(n.a.)		(n.a.)	

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
--------------------	--------	--	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	2 horas	(n.a.)	30 Minutos	2 horas	(n.a.)	20
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola
(n.a.)

OBSERVAÇÕES	Rendimento de 10m ² /L para 20 µm secas
-------------	--

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	DATA	01/10/2018
	REVISÃO Nº	2
	TÉCNICO	07

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.