

Ficha Técnica

RMPR01041 RIKOR HYDROMULTIPRIMER 135 BRANCO/BLANCO/BLANC/WHITE Base Aquosa

DESCRIÇÃO Imprimação multi-aderente de base aquosa

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO Aço, aço galvanizado e alumínio Azulejos, PVC e outros

PROPRIEDADES Resistência à intempérie Excelente aderência sobre os suportes acima apontados Repintável com diversos tipos de produtos

DADOS TÉCNICOS

	± 40s VISCOSIDADE DO PRODUTO A 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1	± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (v/v) ± 2%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPETO
--	--	-------------------------------------	---	-------------------------	----------------	--------------

À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	1,32	(n.a.)	42%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Semi-mate
-------------------------------	--------	------	--------	-----	---	-----------

CONDIÇÕES APLICAÇÃO Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO A superfície a revestir deve estar seca, limpa e isenta de gordura e poeiras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	Água
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	(n.a.)
---------------------------	--------	---	--------

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	8 Horas	(n.a.)	1 hora	12 Horas	(n.a.)	100
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha / Rolo / Pistola
(n.a.)

OBSERVAÇÕES Rendimento de 4m²/L para 100 µm secas

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	DATA	03/10/2018
	REVISÃO Nº	2
	TÉCNICO	07

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.